

瑞士寶單光玻璃鏡片系列

普通不反光鍍膜單光玻璃鏡片

提供1.523, 1.6, 1.7, 1.8 及 1.9的折射率

普通單光玻璃鏡片規格

鏡片品種	普通玻璃鏡片		超薄玻璃鏡片	
折射率	1.523	1.523	1.604	1.604
設計	球面	球面	球面	球面
比重	2.55/g/cm3	2.55/g/cm3	2.65/g/cm3	2.65/g/cm3
色散	58.30	58.30	42.50	42.50
現成鏡片度數 供應範圍（近視）	*Minus PL~ -4.00	*Minus PL ~ -6.00	-	-
現成鏡片度數 供應範圍（老花）	*Minus C-2.00	*Minus C-2.00	-	-
訂造鏡片 聯合度數範圍	+6.00 ~ -7.50	+6.00 ~ -7.50	+8.00 ~ -15.00	0.00 ~ -11.00
鏡片顏色	白 / 粉紅色	變茶 / 變灰	白	變茶 / 變灰
防反光鍍膜	綠色 / 紫紅色	綠色 / 紫紅色	綠色 / 紫紅色	綠色 / 紫紅色
燭色 **	是	否	是	否

* 可供應緊急訂單

** 可燭色玻璃鏡片 12%,25%,50%,75%及90%（只供茶色）

超薄不反光鍍膜單光玻璃鏡片規格

鏡片品種	明亮超薄玻璃鏡片		特輕超薄玻璃鏡片	
折射率	1.7	1.71 (色散 42)	1.802	1.885
設計	球面	球面	球面	球面
比重	2.99/g/cm3	2.99/g/cm3	3.65/g/cm3	3.99/g/cm3
色散	38.60	42.00	35.00	31.00
現成鏡片度數 供應範圍（近視）	*Minus -3.00~-10.00	-	-	-
現成鏡片度數 供應範圍（老花）	*Minus C-2.00	-	-	-
訂造鏡片 聯合度數範圍	+9.50 ~ -16.00	+8.50 ~ -14.00	0.00 ~ -21.50	0.00 ~ -24.50
鏡片顏色	白 / 粉紅色	白	白 / 粉紅色	白
防反光鍍膜	綠色 / 紫紅色	綠色 / 紫紅色	綠色 / 紫紅色	綠色 / 紫紅色
燭色 **	是	是	是	是

* 可供應緊急訂單

** 可燭色玻璃鏡片 12%,25%,50%,75%及90%（只供茶色）

玻璃鏡片品種邊厚比較

鏡片品種	邊厚比較（近視鏡片65毫米）						
折射率	-2.00	-4.00	-6.00	-8.00	-10.00	-12.00	-15.00
1.523	3.2 毫米	5.6 毫米	7.7 毫米	10.1 毫米	12.6 毫米	16.0 毫米	23.2 毫米
1.6	2.9 毫米	4.9 毫米	6.9 毫米	8.7 毫米	10.7 毫米	13.3 毫米	17.7 毫米
1.7	2.7 毫米	4.3 毫米	6.0 毫米	7.5 毫米	9.1 毫米	11.1 毫米	14.2 毫米
1.8	2.4 毫米	3.8 毫米	5.3 毫米	6.6 毫米	8.0 毫米	9.6 毫米	12.0 毫米
1.9	2.2 毫米	3.5 毫米	4.8 毫米	6.0 毫米	7.3 毫米	8.6 毫米	11.0 毫米