


抗衝擊測試報告

國標落球測試標準(QB/T 2506-2017 / 6.9抗衝擊性能)

落球測試落體距離：高度：1.27米

落球測試落體標準：重量：16克



瑞士寶鏡片測試品種規格			標準落球 重量：16克	標準落球 2.0倍 重量：33克	標準落球 3.4倍 重量：56克	標準落球 5.37倍 重量：86克	標準落球 6.68倍 重量：107克	標準落球 7.6倍 重量：121克	標準落球 9.4倍 重量：151克
鏡片折射率	中心厚(毫米)	強化膜							
1.6	1.2	訂造片+強化膜	不破	不破	不破	不破	不破	不破	不破
1.67	1.15	訂造片+強化膜	不破	不破	不破	不破	不破	不破	不破
1.6	1.2	現成防花抗污膜	不破	破碎	破碎	破碎	破碎	破碎	破碎
1.67	1.15	現成防花抗污膜	不破	破碎	破碎	破碎	破碎	破碎	破碎